

KÓD PRODUKTU	: TA 15
POPIS	: TRANSPARENTNÍ AKRYLURETANOVÝ ZÁKLADNÍ LAK S UV FILTREM
VYUŽITÍ	: Vhodnější spíše na světlejší dřeviny, nežloutnoucí, otevřený pór – nábytek, nábytková dvířka

CHEM. - FYZ. CHARAKTERISTIKA :

Specifická váha	: 940 g/l (+/-20)
Obsah sušiny 1.komponentu	: 27% (+/-2)
Obsah sušiny 2.komponentu	: 32% (+/-2)
Viskozita (DIN 53211 mm. 4) při 20°C	: 40sec (+/-2)
Kategorie produktu	: A/e
Obsah organických rozpouštědel (VOC) v g/l produktu	: 680,62
Obsah organického uhlíku (TOC) v kg/kg produktu	: 0,54
Obsah organických rozpouštědel (VOC) v g/l aplikační směsi	: 686,6-707,9

PŘÍPRAVA :

TA 15	: 100 hmot.částí
TX 90	: 20 "
TZ 33	: 10-30 "

CHARAKTERISTIKA PŘIPRAVENÉHO PRODUKTU :

Viskozita (DIN 53211 mm. 4) při 20°C	: 16sec. (+/-2)
Obsah sušiny po natužení	: 28% (+/-2)
Doba zpracovatelnosti	: 5hod. při 20°C

APLIKACE :

Stříkací pistolí a polevem	: 120-140 g/m ² v každé vrstvě
Sušení při 20°C	: 1-4hod.mezi vrstvami
Broušení a aplikace vrchního laku	: 20hod.
Nucené sušení při 40-50°C	: 80 min.

PŘÍKLAD DOPORUČENÉHO ZPŮSOBU APLIKACE :

Podklad	: javor, bříza, jasan, dub
Základ	: TA 15 – 1 nebo 2 vrstvy
Interval mezi vrstvami	: 2-3hod. (možnost velmi jemného broušení)
Broušení a aplikace 2.vrstvy	: po 20hod.
Vrchní lak	: 1 vrstva TS 33/série

POZNÁMKY :

Produkt obsahuje U.V. filtr na ochranu dřeva proti žloutnutí.
Na kompenzaci zimního prostředí anebo při potřebě rychlejšího sušení je možné použití urychlovače – TV 17(0,5-1%)

ZÁRUČNÍ DOBA : 12 měsíců od data výroby, v originálním balení.

SKLADOVATELNOST : Skladovat v těsně uzavřených nádobách při teplotě 18-22°C.
Chránit před vlhkem a vlivem cizích materiálů.