

KÓD PRODUKTU : **TM 0/SERIE**

POPIS : UNIVERZÁLNÍ POLYURETANOVÝ
SAMOŽÁKLADOVACÍ VRCHNÍ TRANSPARENTNÍ LAK

VYUŽITÍ : POUŽITÍ V INTERIÉRECH - NÁBYTEK, DVEŘE,
LIŠTY apod.

CHEM. - FYZ. CHARAKTERISTIKA :

Specifická váha : 996 g/l (+/-20)

Obsah sušiny 1.komponentu : 47% (+/-2)

Obsah sušiny 2.komponentu : 26% (+/-2)

Viskozita (DIN 53211 mm. 4) při 20°C : 58sec (+/-3)

PŘÍPRAVA :

TM 0/serie : 100 hmot.částí

TX 50 : 50 "

TZ 33 : 0-10 "

CHARAKTERISTIKA PŘIPRAVENÉHO PRODUKTU :

Viskozita (DIN 53211 mm. 4) při 20°C : 20sec. (+/-2)

Obsah sušiny po natužení : 40% (+/-2)

Doba zpracovatelnosti : 2-3hod. při 20°C

APLIKACE :

Stříkací pistolí a polevem : 120-140 g/m² v každé vrstvě

Sušení při 20°C : 45-60min. v sušícím tunelu

: po 24 hod. – expedice výrobků

: 2-4 hod mezi vrstvami bez broušení

po 4 hod. je již nutné broušení

Stupně lesku : TM 00 80° (+/-3)

TM 01 65°

TM 02 50°

TM 03 35°

TM 04 25°

TM 05 15°

PŘÍKLADY DOPORUČENÝCH ZPŮSOBŮ APLIKACÍ :

Postup 1/
Mořidlo : PF 5 na bázi rozpouštědla

Základ : PUR základ např. TA 03

Vrchní lak : TM 0/série

Postup 2/
Mořidlo : PF 5 na bázi rozpouštědla > jemné přebroušení

Vrchní lak : TM 0/série

Postup 3/
Mořidlo : PF 5 na bázi rozpouštědla

Základ : TM 0/série

Vrchní lak : TM 0/série

POZNÁMKY :

Při aplikaci polevem, je třeba na dosažení stejnorodé matnosti dodržovat vysokou viskozitu (20-30sec. CF4) a aplikovat maximálně 140 g/m² produktu. Jestli-že pracujete s tak vysokou viskozitou, je třeba spotřebovat a obnovovat produkt každou hodinu. Vyvarujete se tímto přebytkému zhuštění produktu. V případě nutnosti udržujte viskozitu přidáním TZ 33.

Je možné používat následující typ tužidla :

- 50% TX 56 : oproti TX 50 zrychluje sušení
zhoršuje elasticitu a snižuje lesk asi o 5°
Používat jen při postupech s 1-2 vrstvami produktu

ZÁRUČNÍ DOBA : 12 měsíců od data výroby, v originálním balení.

SKLADOVATELNOST : Skladovat v těsně uzavřených nádobách při teplotě 18-22°C.
Chránit před vlhkem a vlivem cizích materiálů.