

KÓD PRODUKTU	: TP 39
POPIS	: PUR TRANSPARENTNÍ VRCHNÍ LESKLÝ LAK
VYUŽITÍ	: NÁBYTEK, RŮZNÉ VÝROBKY

CHEM. - FYZ. CHARAKTERISTIKA :

Specifická váha	: 990 g/l (+/-20)
Obsah sušiny 1.komponentu	: 52% (+/-2)
Obsah sušiny 2.komponentu	: 33% (+/-2)
Viskozita (DIN 53211 mm. 6) při 20°C	: 34sec (+/-2)
Kategorie produktu	: A/e
Obsah organických rozpouštědel (VOC) v g/l produktu	476,48
Obsah organického uhlíku (TOC) v kg/kg produktu	0,38
Obsah organických rozpouštědel (VOC) v g/l aplikační směsi	585,98

PŘÍPRAVA :

TP 39	: 100 hmot.částí
TX 39	: 50 "
TZ 13	: 20 "

CHARAKTERISTIKA PŘIPRAVENÉHO PRODUKTU :

Viskozita (DIN 53211 mm. 4) při 20°C	: 15sec. (+/-1)
Obsah sušiny po natužení	: 45% (+/-2)
Doba zpracovatelnosti	: 4hod. při 20°C, spotřebovat a obnovovat každou 1-2hod.

APLIKACE :

Stříkací pistolí	: 120-160 g/m ² v jedné vrstvě
Sušení při 20°C	: optimální sušící teplota je 20-30°C 24hod. před manipulací 48 - 72hod. před leštěním
Interval mezi vrstvami bez broušení	: 2-3hod.
Nucené sušení teplým vzduchem 40°C	: v každém případě až PO ZAVADNUTÍ
V zimě vyhřát prostředí alespoň na 20°C	

PŘÍKLAD DOPORUČENÉ APLIKACE :

Podklad	: různé
Tónovací odstín (mořidlo)	: PF 5/colore , na bázi rozpouštědla nebo vody
Izolátor	: polyuretanový TF...
Základ	: polyesterový TC...nebo TG...
Vrchní lak	: TP 39 - jedna vrstva nebo jedna vrstva a po 4 hod. druhá vrstva

POZNÁMKY

Na dosažení nejlepšího výsledného lesku se doporučuje použití polyesterových základů přebroušených papírem zrnitosti 280 – 320 – 400.

V případě nutnosti je možné broušení a leštění produktu. Doporučuje se zrnitost 400/500.

Použití polyuretanových základů se doporučuje jen v případě jejich dobré broušitelnosti.

Normální interval mezi vrstvami TP 39 je 3-5 hodin. Po přebroušení první vrstvy je možné aplikovat druhou také po jednom nebo i více dnech.

V případě požadované větší tvrdosti je možné natužit s TX 39 – 100%. (sníží se tím počáteční rychlost)

V zimním prostředí anebo při požadovaném rychlejším sušení přidejte urychlovač TV 11 – 1%.

Na dosažení optimálního výsledku je velice důležité správné ředění

Aplikace stříkací pistolí : používat TZ 13

ZÁRUČNÍ DOBA : 12 měsíců od data výroby, v originálním balení.

SKLADOVATELNOST : Skladovat v těsně uzavřených nádobách při teplotě 18-25°C.
Chránit před vlhkem a vlivem cizích materiálů.