



<b>KÓD PRODUKTU</b>	<b>: TP 11</b>
<b>POPIS</b>	<b>: AKRYLURETANOVÝ TRANSPARENTNÍ LESKLÝ VRCHNÍ LAK NEŽLOUTNOUCÍ</b>
<b>VYUŽITÍ</b>	<b>: Nábytek, různé výrobky a doplňky ve vysokém lesku</b>

**CHEM. - FYZ. CHARAKTERISTIKA :**

Specifická váha	: 940 g/l (+/-20)
Obsah sušiny 1.komponentu	: 29% (+/-2)
Obsah sušiny 2.komponentu	: 32% (+/-2)
Kategorie produktu	: A/e
Obsah organických rozpouštědel (VOC) v g/l produktu	: 689
Obsah organického uhlíku (TOC) v kg/kg produktu	: 0,5
Obsah organických rozpouštědel (VOC) v g/l aplikační směsi	: 712,2-744

**PŘÍPRAVA :**

TP 11	: 100 hmot.částí
TX 90	: 25 "
TZ 13	: 20-25 " pro aplikaci stříkací pistolí

**CHARAKTERISTIKA PŘIPRAVENÉHO PRODUKTU :**

Obsah sušiny po natužení	: 25% (+/-2)
Doba zpracovatelnosti	: 5-7hod. při 20°C

**APLIKACE :**

Stříkací pistolí a polevem	: 100-120 g/m <sup>2</sup>
Sušení při 20°C	: 20 hod kompletní vytvrdnutí
Manipulace	: 1hod.

**MNOŽSTVÍ V JEDNÉ VRSTVĚ** : 100-120g/m<sup>2</sup>**POČET VRSTEV** : 1**Stupeň lesku** : TP11 100°**PŘÍKLADY DOPORUČENÝCH ZPŮSOBŮ APLIKACE :**

Tónovací odstín ( mořidlo )	: na bázi rozpouštědla
Základ	: 1 vrstva TA 15 (akryluretanový základ) 120g/m <sup>2</sup>
Vrchní lak	: 1 vrstva TP 11 120g/m <sup>2</sup>

**POZNÁMKY :**

Produkt TP11 obsahuje U.V. filtry a je tímto nežloutnoucí.  
Další velmi důležitou vlastností je velice vysoká povrchová tvrdost.

**ZÁRUČNÍ DOBA** : 12 měsíců od data výroby, v originálním balení.

**SKLADOVATELNOST** : Skladovat v těsně uzavřených nádobách při teplotě 18-22°C.  
Chránit před vlhkem a vlivem cizích materiálů.