

KÓD PRODUKTU : TS 18 *Essenza*

POPIS : UNIVERZÁLNÍ AKRYL-URETANOVÝ TRANSP. VRCHNÍ LAK
V HLUBOKÉM MATU POUŽITELNÝ JAKO ZÁKLADNÍ I VRCHNÍ NÁTĚR

VYUŽITÍ : Nábytek, různé výrobky a doplňky

CHEM. - FYZ. CHARAKTERISTIKA :

Specifická váha : 906 g/l (+/-20)

Obsah sušiny 1.komponentu : 16% (+/-2)

Obsah sušiny 2.komponentu : 32% (+/-2)

Viskozita (DIN 53211 mm. 4) při 20°C : 70sec (+/-2)

Kategorie produktu : A/e

Obsah organických rozpouštědel (VOC) v g/l produktu : 764,94

Obsah organického uhlíku (TOC) v kg/kg produktu : 0,57

Obsah organických rozpouštědel (VOC) v g/l aplikační směsi : 760,58 – 770,68

PŘÍPRAVA :

TS 18 : 100 hmot.částí

TX 90 : 25 "

TZ 30 : 5-10 " pro aplikaci polevem

TZ 35 : 30-50 " pro aplikaci stříkací pistolí

CHARAKTERISTIKA PŘIPRAVENÉHO PRODUKTU :

Viskozita (DIN 53211 mm. 4) při 20°C : 16sec. (+/-2) aplikace stříkací pistolí

Viskozita (DIN 53211 mm. 4) při 20°C : 30sec. (+/-5) aplikace polevem

Obsah sušiny po natužení : 19% (+/-2)

Doba zpracovatelnosti : 4hod. při 20°C

APLIKACE :

Stříkací pistolí a polevem : 120-140 g/m² v každé vrstvě

Sušení při 20°C : 18 hod kompletní vytvrdnutí

Nucené sušení při 40-60°C : 90 min.

Stupeň lesku : 4° (+/-1)

PŘÍKLAD DOPORUČENÉHO ZPŮSOBU APLIKACE :

Tónovací odstín (mořidlo) : PF 5/colore – ředitelné acetonem

Základ : 1 vrstva TS 18

Interval mezi vrstvami : 2-3hod. (možnost velmi jemného broušení)

Broušení a aplikace 2.vrstvy : po 18hod.

Vrchní lak : 1 vrstva TS 18

POZNÁMKY :

Vyznačuje se excelentní transparentností, zvláštním hedvábným povrchem, velice vysokou povrchovou odolností a perfektní matností, která dovoluje dřevu vypadat jako nenatřené. Zvýrazňuje kresbu dřeva bez toho, aby jakkoliv změnil jeho přirozenou barvu. Je obzvláště odolný proti zežloutnutí a proti agresivnímu působení různých čistících prostředků. Je aplikabilní stříkáním i polevem a to ve dvou vrstvách, na dřevo čisté i mořené. Je použitelný na jakýkoliv druh dřeviny. Je perfektní jak na světlých, tak i na tmavých dřevinách, na dosažení otevřeného i uzavřeného póru. Může být aplikován i na exotická dřeva která se špatně lakují, jako např.wenghé



ZÁRUČNÍ DOBA : 12 měsíců od data výroby, v originálním balení.

SKLADOVATELNOST : Skladovat v těsně uzavřených nádobách při teplotě 18-22°C.
Chránit před vlhkem a vlivem cizích materiálů.