

<b>KÓD PRODUKTU</b>	: <b>TS 33/série</b>
<b>POPIS</b>	: AKRYLURETANOVÝ TRANSPARENTNÍ VRCHNÍ LAK NEŽLOUTNOUCÍ
<b>VYUŽITÍ</b>	: Nábytek, různé výrobky a doplňky

**CHEM. - FYZ. CHARAKTERISTIKA :**

Specifická váha	: 919 g/l (+/-20)
Obsah sušiny 1.komponentu	: 24% (+/-2)
Obsah sušiny 2.komponentu	: 32% (+/-2)
Viskozita (DIN 53211 mm. 4) při 20°C	: 37sec (+/-2)
Kategorie produktu	: A/e
Obsah organických rozpouštědel (VOC) v g/l produktu	: 701,38
Obsah organického uhlíku (TOC) v kg/kg produktu	: 0,57
Obsah organických rozpouštědel (VOC) v g/l aplikační směsi	: 721,7-729,5

**PŘÍPRAVA :**

TS 33/série	: 100 hmot.částí
TX 90	: 20 "
TZ 33	: 30-40 " pro aplikaci stříkací pistolí

**CHARAKTERISTIKA PŘIPRAVENÉHO PRODUKTU :**

Viskozita (DIN 53211 mm. 4) při 20°C	: 15sec. (+/-2) aplikace stříkací pistolí
Viskozita (DIN 53211 mm. 4) při 20°C	: 20sec. (+/-2) aplikace polevem
Obsah sušiny po natužení	: 25% (+/-2)
Doba zpracovatelnosti	: více než 5hod. při 20°C

**APLIKACE :**

Stříkací pistolí a polevem	: 120-140 g/m <sup>2</sup> v každé vrstvě
Sušení při 20°C	: 20 hod kompletní vytvrdnutí
Nucené sušení při 40-60°C	: 90 min.

<b>Stupně lesku</b>	: TS 331	65°	(+/-3)
	TS 332	50°	"
	TS 333	35°	"
	TS 334	25°	"
	TS 335	15°	"
	TS 336	10°	(+/-2)
	TS 337	5°	"

**PŘÍKLADY DOPORUČENÝCH ZPŮSOBŮ APLIKACE :**

Tónovací odstín ( mořidlo )	: na bázi rozpouštědla
Základ	: 1-2 vrstvy TA 15 (akryluretanový základ)
Vrchní lak	: 1 vrstva TS 33/série

nebo

Tónovací odstín ( mořidlo )	: na bázi rozpouštědla
Základ	: TA....polyuretanový anebo TG.../ TC...polyesterový
Vrchní lak	: 1 vrstva TS 33/série

**POZNÁMKY :**

Aplikace stříkáním – dosažení otevřeného i zavřeného póru  
Aplikace polevem – dosažení jenom zavřeného póru

Série TS 33/série obsahuje U.V. filtr, je tímto nežloutnoucí a je charakterizována velmi vysokou stejnorodou matností povrchu

Další velmi důležitou vlastností je velice vysoká povrchová tvrdost.

Aplikovat vždy větší množství produktu – stříkat křížem, nejlépe natřikrát.

Při aplikaci polevem nainstalovat filtr cuno – 25/50 mikronů.

V případě nutnosti v zimním období můžete přidat 0,5-1% urychlovače TV 17

V případě nutnosti urychlení stohovatelnosti výrobků, např. v sektoru nábytkových dveří, můžete přidat urychlovač TV 17 až do 2%. Sníží se vám tímto ale doba zpracovatelnosti na 1-2 hodiny!!

**ZÁRUČNÍ DOBA :** 12 měsíců od data výroby, v originálním balení.

**SKLADOVATELNOST :** Skladovat v těsně uzavřených nádobách při teplotě 18-22°C.  
Chránit před vlhkem a vlivem cizích materiálů.